

수용성 터치업 도료

물리적 특성

주성분	수분산 폴리우레탄 수지
용매	물
희석 & 세척	물
고형분	30 ± 2.0 (105°C, 3Hr, 1g)
비중	1.03 ± 0.05. (at 25°C)
점도	10 ~ 20 sec (Ford #4 at 25°C)
적용 두께 (건조필름상태)	1 ~ 2 μm
Peak Metal Temperature	180°C
적용방법	Pen coating
냉각방식	공냉

적용분야

- 영상가전용 강판
- TV Top Chassis 전단면

제품효과

염수분무평가	72Hr (발청 5%미만)
내열탕(80°C, 30분)	Taping No 박리

유의점

- 용액사용전 1시간 교반 후 사용하여 주십시오.



이주유니코정밀화학
UNICOH SPECIALTY CHEMICALS CO