

유색 내지문재(블루 수지)

물리적 특성

주성분	아크릴 수지+PUD 수지
용매	물
희석 & 세척	물
고형분	30 ± 2.0 (105°C, 3Hr, 1g)
비중	1.03 ± 0.05. (at 25°C)
점도	15 ~ 25 sec (Ford #4 at 25°C)
적용 두께 (건조필름상태)	4 ~ 5 μm
Peak Metal Temperature	180°C
적용방법	1coating
냉각방식	수냉

적용분야

- 전자재용 강판

제품효과

염수분무평가	120Hr (발청 5%미만)
가공성(OT Bending)	No 박리

유의점

- 용액사용전 1시간 교반 후 사용하여 주십시오.