

# 유성흑색초박막화용액

## 물리적 특성

주성분	폴리에스테르 수지
용매	아세테이트계
희석 & 세척	아세테이트계 및 아세톤
고형분	30 ± 2.0 (150°C, 1Hr, 1g)
점도	27 ± 3.0 (Dincup at 25°C)
적용 두께 (건조필름상태)	4.0 ± 0.5 μm
Peak Metal Temperature	210°C 이상
적용방법	2 or 3 롤 코팅타입
냉각방식	수냉

## 적용분야

- 전기아연도금 강판적용
- 영상가전 케이스

## 유의점

- 용액사용전 1시간 교반 후

사용하여 주십시오.

## 제품효과

염수분무평가	120Hr ( 발청 5%미만)
내화학성	MEK Rubbing (2kg-50회 박리무)
가공성(벤딩성)	0% 연신 후 0t Bending 후 Tape Peeling 테스트 (박리무)



**이주유니코정밀화학**  
UNICOH SPECIALTY CHEMICALS CO