

# UNICOAT-EB-722

(ECO 수용성 흑색수지)

## 물리적 특성

주성분	수분산 폴리우레탄 수지
용매	물
희석 & 세척	물
고형분	30 ± 2.0 (105°C, 3Hr, 1g)
비중	1.03 ± 0.05. ( at 25°C)
점도	20 ~ 30 sec (Ford #4 at 25°C)
적용 두께 (건조필름상태)	5 ~ 7 μm
Peak Metal Temperature	180°C
적용방법	1coat(상도) or 2coat(하도+상도)
냉각방식	수냉

## 적용분야

- 영상가전용 강판
  - TV Rear Cover, TV Top Chassis
- 연료 필터용

## 유의점

- 용액사용전 1시간 교반 후 사용하여 주십시오.

## 제품효과

염수분무평가	평판 120Hr ( 발청 5%미만) X-Cut 72hr (편측 2~3mm)
OT Bending 및 Taping 박리 경도	No crack, No 박리 1H 이상
내용제성(MEK)	50회 이상



주유니코정밀화학  
UNICOH SPECIALTY CHEMICALS CO